

## EPDM-Dachfolie Set Nr. 147



Marke: Geoplan Dachbahn  
Bestell-Nr.: GHF18863



### ElastoTop® EPDM-Dachfolie Set Nr. 147

#### Zum Lieferumfang gehören :

EPDM-Planenzuschnitt von der Rolle

benötigter Flächenkleber auf Wasserbasis

benötigter Blendenkleber auf Lösemittelbasis = Kontaktkleber

#### ElastoTop® EPDM Dachfolie, Materialstärke 1,2 mm

Die EPDM Folie kann als Dachbahn auf verschiedensten Untergründen eingesetzt werden. Die herausragenden Eigenschaften machen dieses Produkt zu einem der besten Produkte für Dächer sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung. UV- und Ozon beständig, extrem dehnbar und weichmacherfrei halten Ihr Dach viele Jahrzehnte dicht. Sehr umweltfreundlich durch die extreme Nutzungsdauer und auch ein problemloses Recycling.

Im Gegensatz zu Teichfolien ist die EPDM Folie eine ausgewiesene Dachabdichtungsbahn mit Zulassung (allgemeines, bauaufsichtliches Prüfzeugnis).

Langlebigkeit bei EPDM von über 50 Jahren in Studien nachgewiesen

Einfach und damit sicher in der Verlegung ohne Brenner oder Heißluftfön

Planen mit bis zu 750m<sup>2</sup> in einem Stück

Einsetzbar für (Flach-)Dächer von Wohngebäuden, Anbauten, Carports, Garagen, Hallen, Terrassen und Balkone und auf diversen Untergründen wie Holz, Bitumen, (Estrich-)Beton, Dämmungen und anderen Altbedachungen.

#### MATERIAL-EIGENSCHAFTEN

Material: EPDM (Ethylen-Polypropylen-Dien-Monomer)

Dicke: 1,2 mm

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) für diverse Dachaufbauten

Widerstand gegen Flugfeuer und Strahlungswärme nach EN V 1187-1:  
Broof(t1)

Dehnungsfähigkeit: > 350 %

temperaturstabil von -40 °C bis 130 °C

elastizitätsbeständig bei niedriger Temperatur und Hitzeschocks bis 250 °C

CE Kennzeichnung gemäß EN 13956

Lebenserwartung von mehr als 50 Jahren (durch Studien belegt)

Geringes Flächen-Gewicht von 1,5kg/m<sup>2</sup> (1,2mm)

UV-beständig und OZON resistent

Hervorragender Widerstand gegen alkalischen Regen, weniger  
widerstandsfähig gegen Öle

Wasserdichtheit nach EN 1928 (B)

Alterungsbeständigkeit nach EN 1297

ohne Weichmacherzusätze = kein Schrumpfen oder Verspröden

**Unser Tipp:** Verwenden Sie ausschließlich Produkte mit bauaufsichtlicher  
Zulassung (abP) !!

Bitte prüfen Sie dieses bei anderen Anbietern, sonst drohen Ihnen  
Garantieverlust und Strafen !!